


26



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 1 040 814 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:  
**04.10.2000 Bulletin 2000/40**

(51) Int Cl.7: **A61K 7/043**

(21) Numéro de dépôt: **00400824.9**

(22) Date de dépôt: **24.03.2000**

(84) Etats contractants désignés:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE**  
Etats d'extension désignés:  
**AL LT LV MK RO SI**

(30) Priorité: **01.04.1999 FR 9904103**

(71) Demandeur: **L'OREAL  
75008 Paris (FR)**

(72) Inventeurs:  
• **Lauridan, Frédéric  
75005 Paris (FR)**  
• **Colombel, Dolorès  
94240 L'Hay-les-Roses (FR)**  
• **Lion, Bertrand  
95270 Luzarches (FR)**

(74) Mandataire: **Kromer, Christophe  
L'OREAL - D.P.I.,  
6, rue Bertrand Sincholle  
92585 Clichy Cedex (FR)**

(54) **Vernis à ongles comprenant une dispersion aqueuse de polymère**

(57) L'invention a pour objet une composition de vernis ou de soin des ongles comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymère acrylique ayant une température de transition vitreuse (Tg) supérieure ou égale à 45 °C et une température minimale de filmification (TMF) telle que  $T_g - TMF \leq 20 \text{ °C}$ , un premier solvant organique ayant un point d'ébullition, mesuré à pression ambiante, supérieur ou égal à 225 °C, et un

deuxième solvant organique ayant un point d'ébullition, mesuré à pression ambiante, allant de 70 °C à 180 °C.

L'invention se rapporte également à un procédé de maquillage et/ou de soin des ongles consistant à appliquer sur les ongles ladite composition.

La composition pour ongles est adhérente sur l'ongle, brillante et se démaquille facilement avec les dissolvants classiques.

**BEST AVAILABLE COPY**

**EP 1 040 814 A1**

## Description

[0001] La présente invention a pour objet une composition de vernis ou de soin des ongles, comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymère, un agent plastifiant et un agent de coalescence particuliers. L'invention a aussi pour objet un procédé de maquillage et/ou de soin des ongles, notamment des ongles d'êtres humains ou des faux ongles.

[0002] La composition de vernis ou de soin des ongles peut être employée comme base pour vernis, comme produit de maquillage des ongles, comme composition de finition, encore appelée "top-coat" en terminologie anglosaxonne, à appliquer sur le produit de maquillage des ongles ou bien encore comme produit de soin cosmétique des ongles.

[0003] Il est connu des compositions de vernis à ongles comprenant des dispersions aqueuses de particules de polymère filmogène. Les propriétés de ces vernis ne sont pas toujours satisfaisantes ; en particulier, le film peut présenter une mauvaise adhérence sur l'ongle et/ou ne pas être suffisamment brillant. De plus, le vernis, après séchage, est souvent difficile à démaquiller, même avec les dissolvants classiques à base d'acétone ou d'acétate d'éthyle par exemple.

[0004] Le but de la présente invention est de proposer un vernis à ongles à milieu aqueux présentant de bonnes propriétés telles que l'adhérence sur l'ongle et la brillance, et une aptitude à se démaquiller avec les dissolvants classiques à base d'acétone et/ou d'acétate d'éthyle.

[0005] Le demandeur a constaté qu'un tel vernis à ongles pouvait être obtenu en employant un polymère en dispersion aqueuse particulier associé à des solvants sélectionnés.

[0006] Plus précisément, l'invention a pour objet une composition de vernis ou de soin des ongles comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymère, caractérisée par le fait que :

- le polymère est un polymère acrylique ayant au moins une température de transition vitreuse (Tg) supérieure ou égale à 45 °C et une température minimale de filmification (TMF) telle que  $T_g - TMF \leq 20$  °C, et que la composition comprend, en outre :
- au moins un premier solvant organique ayant un point d'ébullition, mesuré à pression ambiante, supérieur ou égal à 225 °C, et
- au moins un deuxième solvant organique ayant un point d'ébullition, mesuré à pression ambiante, allant de 70 °C à 180 °C.

[0007] L'invention a également pour objet un procédé cosmétique de maquillage et/ou de soin des ongles, consistant à appliquer sur les ongles une composition telle que définie précédemment.

[0008] L'invention a encore pour objet l'utilisation

dans une composition de vernis ou de soin des ongles d'un polymère acrylique en dispersion aqueuse, ayant au moins une température de transition vitreuse (Tg) supérieure ou égale à 45 °C et une température minimale de filmification (TMF) telle que  $T_g - TMF \leq 20$  °C, d'un premier solvant organique ayant un point d'ébullition, mesuré à pression ambiante, supérieur ou égal à 225 °C, et d'un deuxième solvant organique ayant un point d'ébullition, mesuré à pression ambiante, allant de 70 °C à 180 °C, pour l'obtention d'un film démaquillable à l'acétone et/ou à l'acétate d'éthyle et/ou adhérent sur l'ongle et/ou brillant.

[0009] Avantageusement, le polymère acrylique a au moins une température de transition vitreuse (Tg) supérieure ou égale à 45 °C et une température minimale de filmification (TMF) telle que  $T_g - TMF \leq 10$  °C, et mieux  $\leq 5$  °C.

[0010] De préférence, le polymère en dispersion aqueuse a une température Tg inférieure à 70 °C, et mieux qui va de 55 °C à 65 °C. La mesure de la température de transition vitreuse (Tg) est effectuée par DSC (Differential Scanning Calorimetry) selon la norme ASTM D3418-97.

[0011] Le polymère acrylique peut être un copolymère styrène/acrylate, et notamment un polymère choisi parmi les copolymères issus de la polymérisation d'au moins un monomère styrénique et au moins un monomère (méth)acrylate d'alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>.

[0012] Comme monomère styrénique utilisable dans l'invention, on peut citer le styrène ou l'alpha-méthylstyrène, et de préférence le styrène.

[0013] Le monomère de (méth)acrylate d'alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub> est de préférence un (méth)acrylate d'alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub> et mieux un (méth)acrylate d'alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>.

[0014] Le monomère (méth)acrylate d'alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub> peut être choisi parmi l'acrylate de méthyle, le méthacrylate de méthyle l'acrylate d'éthyle, l'acrylate de propyle, l'acrylate de butyle, le méthacrylate de butyle, l'acrylate d'hexyle, l'acrylate d'octyle, l'acrylate de 2-éthyle hexyle, le (méth)acrylate de lauryle, le (méth)acrylate de stéaryle.

[0015] Avantageusement, le polymère acrylique en dispersion aqueuse présente des propriétés de solubilité à 25 °C dans des solvants organiques correspondant aux paramètres moyens de solubilité dD, dP, et dH de HANSEN satisfaisant aux conditions suivantes :

- dD = 17,5
- dP = 7
- dH = 7,6

avec un rayon R allant de 5 à 10, et de préférence de 5 à 6.

[0016] La définition des solvants dans l'espace de solubilité tridimensionnel selon HANSEN est décrite dans l'article de C. M. HANSEN : « The three dimensional solubility parameters » J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

- dD caractérise les forces de dispersion de LON-DON issues de la formation de dipôles induits lors des chocs moléculaires.
- dP caractérise les forces d'interaction de DEBYE entre dipôles permanents ainsi que les forces d'interactions de KEESOM entre dipôles induits et dipôles permanents.
- dH caractérise les forces d'interactions spécifiques (type liaison hydrogène, acide/base, donneur/accepteur, etc...)
- Les paramètres dD, dP, dH sont exprimés en  $(\text{J}/\text{cm}^3)^{1/2}$ .

[0017] Le rayon R correspond à la distance séparant, dans l'espace des paramètres de solubilité de Hansen, un solvant organique du point dudit espace correspondant à  $dD = 17,5$  ;  $dP = 7$  ;  $dH = 7,6$ , R vérifiant la relation suivante :

$$5 \text{ J}^{1/2} \text{ cm}^{-3/2} \leq R \leq 10 \text{ J}^{1/2} \text{ cm}^{-3/2},$$

dans laquelle :

$$R = \sqrt{4(\delta_d^s - 17,5)^2 + (\delta_p^s - 7)^2 + (\delta_h^s - 7,6)^2}$$

et où  $\delta_d^s$ ,  $\delta_p^s$ ,  $\delta_h^s$  sont les paramètres de solubilité de Hansen d'un solvant organique pour lequel le polymère acrylique utilisé dans la présente invention présente des propriétés de solubilité. La définition du rayon R est connue de l'ouvrage de Allan F. M. Barton, CRC Handbook of solubility parameters and other cohesion parameters, Second edition, 1991, pages 95 à 109.

[0018] Comme polymère acrylique en dispersion aqueuse, on peut utiliser selon l'invention le copolymère styrène/acrylate commercialisé sous la dénomination « JONCRYL SCX-8211 » par la société Johnson.

[0019] Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, la composition peut comprendre comme unique polymère en dispersion aqueuse le polymère acrylique défini précédemment.

[0020] Le polymère acrylique en dispersion aqueuse peut être présent en une teneur, en matière sèche, efficace pour former un film, notamment en une teneur allant de 3 % à 50 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et mieux de 10 % à 40 % en poids.

[0021] Le premier solvant organique présent dans la composition, appelé également plastifiant, permet de plastifier le polymère en dispersion aqueuse. De préférence, le premier solvant organique peut avoir un coefficient de partage D inférieur ou égal à 0,1. Le coefficient de partage est déterminé conformément à l'enseignement du document publié dans la revue "Progress in Organic Coatings, vol 30, 1997, pp 173-177 intitulé "a method to predict the distribution coefficient of coalescing agents between latex particles and the water phase".

[0022] Le premier solvant organique selon l'invention peut être choisi parmi l'adipate de diisobutyle, l'ester de l'acide tertio-butylique et du tri-méthyl-2,2,4 pentane-diol-1,3, l'adipate de diéthyle, le phtalate de diéthyle, le phtalate de dibutyle, le phtalate de dioctyle, le phtalate de butyle et de 2-éthyl hexyle, le sébacate de diméthyle, le sébacate de dibutyle, le stéarate d'éthyle, le palmitate de 2-éthyl hexyle, le n-butyl éther de dipropylène glycol, et leurs mélanges.

[0023] Avantagusement, le premier solvant organique peut être choisi parmi l'adipate de diisobutyle, l'ester de l'acide tertio-butylique et du tri-méthyl-2,2,4 pentane-diol-1,3, le n-butyl éther de dipropylène glycol, et leurs mélanges.

[0024] Préférentiellement, le premier solvant organique a un point d'ébullition, mesuré à pression ambiante, inférieur ou égal à 285 °C, de préférence inférieur ou égal à 270 °C et mieux inférieur ou égal à 250 °C. Dans la présente demande, les valeurs de point d'ébullition sont à considérer à  $\pm 2$  °C en raison des incertitudes de la mesure du point d'ébullition.

[0025] Le premier solvant organique peut être présent dans la composition selon l'invention en une teneur allant de 0,1 % à 20 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et mieux de 0,5 % à 10 %.

[0026] Le deuxième solvant organique présent dans la composition, appelé encore agent de coalescence, favorise la coalescence des particules de polymère en dispersion aqueuse. De préférence, le deuxième solvant organique peut avoir un coefficient de partage D supérieur ou égal à 0,5, mesuré selon l'enseignement de la revue citée précédemment.

[0027] Comme deuxième solvant organique, on peut utiliser selon l'invention le n-butyl éther de propylène glycol, le diméthyl éther de dipropylène glycol, l'acétate du méthyl éther de propylène glycol, le propyl éther de propylène glycol, le lactate de méthyle, le lactate d'éthyle, le lactate d'isopropyle, et leurs mélanges.

[0028] De préférence, le deuxième solvant organique est choisi parmi le n-butyl éther de propylène glycol, le diméthyl éther de dipropylène glycol, le lactate d'isopropyle, et leurs mélanges.

[0029] Préférentiellement, le deuxième solvant organique a un point d'ébullition, mesuré à pression ambiante, allant de 90 °C à 180 °C, et mieux de 150 °C à 180 °C.

[0030] Le deuxième solvant organique peut être présent dans la composition en une teneur allant de 2 % à 15 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de préférence de 3 % à 10 %.

[0031] La composition de l'invention peut comprendre, en outre, au moins un additif choisi dans le groupe formé par les agents épaississants, les agents d'étalement, les agents mouillants, les agents dispersants, les anti-mousses, les conservateurs, les filtres UV, les colorants, les pigments, les actifs, les tensioactifs, les agents hydratants, les parfums, les neutralisants, les stabilisants, les antioxydants, et leurs associations.

BEST AVAILABLE COPY

[0032] L'invention est illustrée plus en détail dans les exemples suivants :

**Exemple 1 :**

[0033] On a préparé un vernis à ongles ayant la composition suivante :

- Polymère acrylate/styrène en dispersion aqueuse à 44 % de matières sèches (JONCRYL SCX-8211 de la société Johnson) 28,8 g MA 10
- Adipate de di-isobutyle 2,8 g
- Propylène glycol de n-butyl éther 2,7 g
- Dipropylène glycol de n-butyl éther 1,6 g
- Laponite XLS 0,8 g 15
- Pigments 2 g
- Eau qsp 100 g

[0034] Le vernis s'applique facilement et conduit, après séchage, à un film brillant, adhérent bien sur l'ongle et démaquillable avec de l'acétone ou de l'acétate d'éthyle. 20

**Exemple 2 :**

[0035] On a préparé un vernis à ongles ayant la composition suivante :

- Polymère acrylate/styrène en dispersion aqueuse à 44 % de matières sèches (JONCRYL SCX-8211 de la société Johnson) 30 g MA 30
- Ester de l'acide tertio-butylique et du tri-méthyl-2,2,4 pentane-diol-1,3 2,8 g
- Propylène glycol de n-butyl éther 2 g
- Dipropylène glycol de n-butyl éther 1,6 g 35
- Laponite XLS 0,8 g
- Pigments 2 g
- Eau qsp 100 g

[0036] Le vernis s'applique facilement et conduit, après séchage, à un film brillant, adhérent bien sur l'ongle et démaquillable avec de l'acétone ou de l'acétate d'éthyle. 40

**Revendications**

1. Composition de vernis ou de soin des ongles comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymère, caractérisée par le fait que :

- le polymère est un polymère acrylique ayant au moins une température de transition vitreuse (Tg) supérieure ou égale à 45 °C et une température minimale de filmification (TMF) telle que  $Tg - TMF \leq 20$  °C, 55
- et que la composition comprend, en outre :
- au moins un premier solvant organique ayant

un point d'ébullition, mesuré à pression ambiante, supérieur ou égal à 225 °C, et  
- au moins un deuxième solvant organique ayant un point d'ébullition, mesuré à pression ambiante, allant de 70 °C à 180 °C.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le polymère acrylique a au moins une température de transition vitreuse (Tg) supérieure ou égale à 45 °C et une température minimale de filmification (TMF) telle que  $Tg - TMF \leq 10$  °C.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait que une température de transition vitreuse (Tg) supérieure ou égale à 45 °C et une température minimale de filmification (TMF) telle que  $Tg - TMF \leq 5$  °C.

4. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que la température de transition vitreuse Tg est inférieure à 70 °C.

5. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que la température de transition vitreuse Tg va de 55 °C à 65 °C. 25

6. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le polymère acrylique est un copolymère styrène/acrylate.

7. Composition selon la revendication 6, caractérisée par le fait que le copolymère styrène/acrylate comprend au moins un monomère (méth)acrylate d'alkyle en  $C_1 - C_{18}$ .

8. Composition selon la revendication 7, caractérisée par le fait que le copolymère styrène/acrylate comprend au moins un monomère acrylate d'alkyle en  $C_1 - C_{10}$ .

9. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le polymère en dispersion aqueuse consiste essentiellement en ledit polymère acrylique. 45

10. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le polymère acrylique est présent, en matière sèche, en une teneur allant de 3 % à 50 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de préférence de 10 % à 40 %.

11. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le premier solvant organique a un point d'ébullition,

mesuré à pression ambiante, supérieur ou égal à 230 °C.

12. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le premier solvant organique a un coefficient de partage D inférieur ou égal à 0,1. 5
13. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le premier solvant organique est choisi dans le groupe formé par l'adipate de diisobutyle, l'ester de l'acide tertio-butylique et du tri-méthyl-2,2,4 pentane-diol-1,3, l'adipate de diéthyle, le phthalate de diéthyle, le phthalate de dibutyle, le phthalate de dioctyle, le phthalate de butyle et de 2-éthyl hexyle, le sébacate de diméthyle, le sébacate de dibutyle, le stéarate d'éthyle, le palmitate de 2-éthyl hexyle, le n-butyl éther de dipropylène glycol, et leurs mélanges. 10 15
14. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le premier solvant organique est choisi dans le groupe formé par l'adipate de diisobutyle, l'ester de l'acide tertio-butylique et du tri-méthyl-2,2,4 pentane-diol-1,3, le n-butyl éther de dipropylène glycol, et leurs mélanges. 20
15. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le premier solvant organique est présent en une teneur allant de 0,1 % à 20 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de préférence de 0,5 % à 10 %. 25 30
16. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le deuxième solvant organique a un coefficient de partage D' supérieur ou égal à 0,5. 35 40
17. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le deuxième solvant organique est choisi dans le groupe formé par le n-butyl éther de propylène glycol, le diméthyl éther de dipropylène glycol, l'acétate du méthyl éther de propylène glycol, le propyl éther de propylène glycol, le lactate de méthyle, le lactate d'éthyle, le lactate d'isopropyle, et leurs mélanges. 45 50
18. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le deuxième solvant organique est choisi dans le groupe formé par le n-butyl éther de propylène glycol, le diméthyl éther de dipropylène glycol, le lactate d'isopropyle, et leurs mélanges. 55
19. Composition selon l'une quelconque des revendications

précédentes, caractérisée par le fait que le deuxième solvant organique est présent en une teneur allant de 2 % à 15 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de préférence de 3 % à 10 %.

20. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre au moins un additif choisi dans le groupe formé par les agents épaississants, les agents d'étalement, les agents mouillants, les agents dispersants, les anti-mousses, les conservateurs, les filtres UV, les colorants, les pigments, les actifs, les tensioactifs, les agents hydratants, les parfums, les neutralisants, les stabilisants, les antioxydants.
21. Procédé cosmétique de maquillage et/ou de soin des ongles, consistant à appliquer sur les ongles une composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 20.
22. Utilisation dans une composition de vernis ou de soin des ongles d'un polymère acrylique en dispersion aqueuse, ayant une température de transition vitreuse (Tg) supérieure ou égale à 45 °C et une température minimale de filmification (TMF) telle que  $T_g - TMF \leq 20$  °C, d'un premier solvant organique ayant un point d'ébullition, mesuré à pression ambiante, supérieur ou égal à 225 °C, et d'un deuxième solvant organique ayant un point d'ébullition, mesuré à pression ambiante, allant de 70 °C à 180 °C, pour l'obtention d'un film démaquillable à l'acétone et/ou à l'acétate d'éthyle et/ou adhérent sur l'ongle et/ou brillant.

BEST AVAILABLE COPY



Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 00 40 0824

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (IntCL7)
X	WO 97 00664 A (EASTMAN CHEM CO) 9 janvier 1997 (1997-01-09) * page 8, ligne 19 - page 9, ligne 20; revendications 1,6-14 *	1-9,13, 14,17	A61K7/043
X	FR 2 739 022 A (OREAL) 28 mars 1997 (1997-03-28) * page 7, ligne 35 - page 8, ligne 24; revendications 1,9,10,18-21,44-46 *	1-9,13, 14,17	
A	US 5 639 447 A (PATEL MUKESH) 17 juin 1997 (1997-06-17) * revendications 1,5-8 *	1,13	
A	US 5 607 665 A (CALELLO JOSEPH F ET AL) 4 mars 1997 (1997-03-04) * revendications 1,4,9 *	1,17	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 06, 30 avril 1998 (1998-04-30) & JP 10 036227 A (POLA CHEM IND INC), 10 février 1998 (1998-02-10) * abrégé *	1,13	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (IntCL7)
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 07, 31 août 1995 (1995-08-31) & JP 07 089827 A (KAO CORP), 4 avril 1995 (1995-04-04) * abrégé *	1	A61K
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche <b>BERLIN</b>		Date d'achèvement de la recherche <b>19 juillet 2000</b>	Examineur <b>Beyss, E</b>
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

EPO FORM 1500 03.95 (P4/C02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 00 40 0824

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.  
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du  
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

19-07-2000

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9700664 A	09-01-1997	US 5716603 A AU 6277896 A	10-02-1998 22-01-1997
FR 2739022 A	28-03-1997	AT 176862 T CA 2186147 A DE 69601563 D DE 69601563 T EP 0764436 A ES 2131381 T FR 2739024 A JP 3004209 B JP 9110631 A US 5961989 A	15-03-1999 22-03-1997 01-04-1999 17-06-1999 26-03-1997 16-07-1999 28-03-1997 31-01-2000 28-04-1997 05-10-1999
US 5639447 A	17-06-1997	US 6051242 A	18-04-2000
US 5607665 A	04-03-1997	AUCUN	
JP 10036227 A	10-02-1998	AUCUN	
JP 07089827 A	04-04-1995	JP 2523441 B	07-08-1996

**BEST AVAILABLE COPY**

EPO FORM P0400

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**